

产品质量监督抽查实施细则

2025 年新疆生产建设兵团第七师滴灌带、农 用薄膜产品质量监督抽查实施细则

2025-02-24 发布

2025-02-25 实施

新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局

2025 年新疆生产建设兵团第七师滴灌带、农用薄膜 产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

单翼迷宫式滴灌带或内镶式滴灌带（以下简称：滴灌带）、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜（以下简称：农用薄膜）在生产领域抽样。在生产企业的待销产品随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

农用薄膜：在企业认定的合格产品中随机抽取 2 卷薄膜，将抽取到的两卷薄膜去掉外层 10 米后，从每卷各取一块。在取样过程中，避免拉扯、变形等情况，必须保证样品完好。将两块薄膜按编号 1、2 号标明，其中 1 号薄膜签封标明为检验样品，2 号薄膜签封标明为备用样品，做好样品标识后带回。明示产品标准为 GB/T 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》，1、2 号样品长度为 6 米。明示产品标准为 DB65 3189-2014《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》，1、2 号样品长度见表 1。

表 1 取样长度

标称宽度（w）/mm	w≤800	800<w≤1000	1000<w≤1500	1500<w≤4400
样品长度/m	40	30	20	15

滴灌带：在生产企业认定的合格产品中随机抽取完整包装的样品 1 卷（每卷长度大于等于 1500 米），从 1 卷样品中抽取 300 米分成两卷，其中 1 卷×150 米作为检验样品，另 1 卷×150 米作为备用样品，在抽取 300 米时，先去掉前端 10 米后再取样。

2 检验依据

检验项目、检验方法见表 1、2、3。

表 1 GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目、检验方法

序号	检验项目		检验方法
1	厚度偏差	平均厚度偏差	GB 13735-2017 GB/T 6672-2001
		厚度极限偏差	
2	力学性能	拉伸负荷（纵、横向） 断裂标称应变（纵、横向）	GB 13735-2017 GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006
		直角撕裂负荷 ^a （纵、横向）	GB 13735-2017 QB/T 1130-1991
4	耐候性能		GB 13735-2017 GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006 GB/T 16422.1-2006 GB/T 16422.2-2014

^a采用单片试样。

表 2 DB65 3189-2014 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目、检验方法

序号	检验项目		检验方法
1	厚度偏差	平均厚度偏差	DB65 3189-2014 GB/T 6672-2001
		厚度极限偏差	
2	物理机械性能	拉伸负荷（纵、横）	DB65 3189-2014 GB/T 1040.3-2006
		断裂标称应变（纵、横）	
		直角撕裂负荷 ^a （纵、横）	DB65 3189-2014 QB/T 1130-1991
3	人工气候老化后的物理机械性能	拉伸负荷（纵、横）	DB65 3189-2014 GB/T1040.3-2006 GB/T 16422.3-2022
		断裂标称应变（纵、横）	
4	总灰分		DB65 3189-2014 GB/T 9345.1-2008
^a 采用单片试样。			

表 3 滴灌带检验项目、检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	外观	GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017
2	不透光性	GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017
3	内径极限偏差	GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017
4	壁厚极限偏差	GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017
5	滴水孔间距偏差率	GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017
6	流量均匀性	GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017
7	抗泥沙堵塞性能	GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017
8	耐水压	GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017
9	爆破压力	GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017
10	耐拉拔性能	GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017
11	炭黑含量	GB/T 13021-1991
12	氧化诱导时间 ^a	GB/T 19466.6-2009
13	炭黑分散	GB/T 18251-2000
^a 仅适用于单翼迷宫式滴灌带和复用型内镶式滴灌带		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 19812.1-2017 塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带

GB/T 19812.3-2017 塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带

GB/T 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

DB65 3189-2014 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
